

# Declaración Ambiental de Producto

Ventana de aluminio  
con rotura de puente térmico  
Dimensiones 1,23 x 1,48 m

## Series

ARS-72 Mínima  
RS-77  
RS-65  
EXL-55  
S-LIM  
CRS-77  
CRS-77 eLite



## DAPcons®.NTe.199

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO  
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

De acuerdo con las normas:

ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021





## INFORMACIÓN GENERAL

### Producto

**Ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 1,48m)**

### Empresa

**EXLABESA**  
ARCHITECTURE

### Descripción del producto

El producto VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (Dimensiones 1,23m x 1,48m) de EXLABESA es un producto medio que incluye diversas series de ventanas de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, con doble/triple acristalamiento y con aperturas correderas/abisgradas. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado.

### RCP de referencia

UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales

### Planta de producción

Procesos de extrusión y lacado de los perfiles de aluminio: instalaciones EXLABESA Valga (Pontevedra, ESPAÑA).  
Procesos reciclado de aluminio y anodizado de perfiles: instalaciones EXLABESA Rois (La Coruña)

### Validez

Desde: 30/08/2024    Hasta: 30/08/2029

La validez de DAPcons®.NTe.199 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que mantiene Cateb; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa [www.csostenible.net](http://www.csostenible.net)

## RESUMEN EJECUTIVO

### Ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 1,48m)



#### PROGRAMA DAPconstrucción®

Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construcción  
[www.csostenible.net](http://www.csostenible.net)



#### Administrador del programa

Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona (Cateb)  
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona [www.apabcn.cat](http://www.apabcn.cat)



#### Titular de la declaración

Exlabesa Building Systems, SAU  
Campaña s/n, Valga – 36645 (Pontevedra) Spain 36645 - VALGA (RESTO PARROQUIA)  
(España)  
[www.exlabesa.com](http://www.exlabesa.com)



#### Declaración realizada por:

ReMa-INGENIERÍA, S.L.  
Calle Crevillente, 1, entlo., 12005 - CASTELLON, España

### Producto declarado

Ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 1,48m)

### Representatividad geográfica

Los resultados expresados en esta declaración hacen referencia a un producto promedio que agrupa diversas series, cuyo coeficiente de variación del GWP-total de las etapas A1-A3 es del 13,72%.

### Variabilidad entre diferentes productos

Los resultados expresados en esta declaración hacen referencia a un producto promedio que agrupa diversas series, cuyo coeficiente de variación del GWP-total de las etapas A1-A3 es del 13,72%.

### Número de la declaración

DAPcons®.NTe.199

### Fecha de registro

06/06/2024

### Validez

Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir de la fecha de registro. La información contenida en esta declaración fue suministrada bajo responsabilidad de: **Exlabesa Building Systems, SAU**

### Firma del administrador del programa

Celestí Ventura Cisternas. Presidente de Cateb

### Firma del verificador del programa

Ferran Pérez Ibáñez. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC. Verificador acreditado por el administrador del Programa DAPcons®

## DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SU USO

El producto ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 1,48m) es un producto medio que incluye diversas series de ventanas de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y con aperturas correderas/abisagradas. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado.

El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior.

Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Ventana de 2 hojas de aluminio con rotura de puente térmico media" y se han calculado como la media aritmética de los resultados de las siguientes series: ARS-72 Min CE, ARS-72 Min C16, CRS-77, CRS-77 eLite, EXL-55 CE, RS-65CE, RS-65HH, RS-77CE, RS-77HH y S-LIM.

#### 1.1 Información de contenido

##### Componentes del producto

Ventana 1,23m x 1,48m:

- Perfiles aluminio: 20,51 kg
- Otros perfiles/juntas (Poliamida, ABS, EPDM): 5,70 kg
- Piezas aluminio: 0,93 kg
- Piezas metal: 2,70 kg
- Piezas plástico: 1,05 kg
- UVA: 36,18 kg
- TOTAL: 67,07 kg

##### Materiales de embalaje

-

SERIES	Dimensiones (mm)	Transmitancia térmica marco Uf (W/m <sup>2</sup> K)	Permeabilidad al Aire	Estanqueidad al Agua	Resistencia Carga de Viento
		UNE-EN ISO 10077-2	UNE-EN 12207	UNE-EN 12208	UNE-EN 12210
EXL-55	1230 x 1480	2,3	Clase 4	Clase E 1200	Clase CE2800
RS-65 CE	1230 x 1480	2,2	Clase 4	Clase E 1500	Clase CE3000
RS-65 C16	1230 x 1480	2,2	Clase 4	Clase E 750	Clase CE3000
ARS-72 Mínima CE	1230 x 1480	2	Clase 4	Clase E 2100	Clase C5
ARS-72 Mínima C16	1230 x 1480	2	Clase 4	Clase E 2100	Clase C5
RS-77 CE	1230 x 1480	1,3	Clase 4	Clase E 1050	Clase CE2500
RS-77 C16	1230 x 1480	1,3	Clase 4	Clase E 1500	Clase CE3100
S-LIM	1230 x 1480	2,8	Clase 3	Clase 7A	Clase CE2100
CRS-77 eLite	1230 x 1480	3,5	Clase 3	Clase 7A	Clase C4
CRS-77	1230 x 1480	3,9	Clase 3	Clase 7A	Clase C5



ARS-72 C16 Mínima



ARS-72 Mínima



CRS-77 eLite



CRS-77



RS-65 CE



RS-65 HH



RS-77 CE



RS-77 HH




EXL-55



S-LIM





## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

### 2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)

#### Materias primas (A1 y A2)

Se reciben los tochos de aluminio reciclado mediante camión de 27t procedentes de la planta de fundición de Exlabesa ubicada en las instalaciones de Rois, producido de “segundas fusiones” de la chatarra generada por las empresas del grupo (como subproducto), de la chatarra recibida de nuestros clientes y de chatarra posconsumo (proveedores).

Además de los perfiles de aluminio lacados/anodizados, las ventanas constan de otros perfiles (poliamida), juntas y gomas (principalmente EPDM), otras piezas y vidrio. Estos materiales son producidos externamente y entregados en las instalaciones de EXLABESA (excepto el vidrio, que va directamente al taller) mediante camiones de <7,5t.

### **Fabricación (A3)**

PRODUCCIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO LACADOS Y ANODIZADOS: La extrusión en prensa es un proceso de conformación por deformación plástica, en la que un metal, en este caso aluminio, se moldea por compresión previo calentamiento, para obtener diferentes diseños en función de la matriz empleada.

- Tratamiento superficial lacado vertical: se realizan diferentes tratamientos superficiales previos al lacado para acondicionar la superficie. Seguidamente, se aplica la pintura con pistolas electrostáticas que se desplazan verticalmente recorriendo la longitud de la barra. Las partículas de pintura, cargadas positivamente, se adhieren a las barras, cargadas negativamente, a través de la conexión a tierra de la cadena que los va trasladando.

- Tratamiento superficial anodizado: El objetivo del tratamiento superficial de anodizado es el de aumentar la dureza de la superficie de aluminio. Consiste en un aumento de forma artificial del espesor de la capa de óxido de aluminio que rodea el material, mediante la aplicación de técnicas electroquímicas en las que el perfil actúa como ánodo del proceso.

Una vez producidos los perfiles de aluminio, se colocan las barretas de rotura de puente térmico. Todos los perfiles, juntas/gomas y otras piezas son transportados desde la planta de producción (Valga, Rois) en Camión 14t-20t hasta los talleres donde se producirán las ventanas. EXLABESA sirve a talleres de todas las provincias españolas. Se ha calculado la distancia media a estos talleres, obteniéndose como resultado 751 km. El vidrio es transportado por los proveedores en camión <7,5t desde su planta de producción de vidrio hasta los talleres. Se ha considerado una distancia media de 50 km entre las plantas productoras de vidrio y los talleres. Una vez llegan los perfiles al taller, estos son cortados a los tamaños adecuados y mecanizados mediante unos equipos (tronzadoras y fresadoras). Más tarde se ensamblan las piezas siguiendo las especificaciones de la ficha técnica de cada sistema.

## **2.2. Construcción (A4 y A5)**

### **Transporte del producto a la obra (A4)**

No declarado

### **Proceso de instalación del producto y construcción (A5)**

No declarado

## **2.3. Uso del producto (B1-B7)**

### **Uso (B1)**

No declarado

### **Mantenimiento (B2)**

No declarado

### **Reparación (B3)**

No declarado

### Substitución (B4)

No declarado

### Rehabilitación (B5)

No declarado

### Uso de la energía operacional (B6)

No declarado

### Uso del agua operacional (B7)

No declarado

## 2.4. Fin de vida (C1-C4)

### Deconstrucción y derribo (C1)

Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables. Del mismo modo, la retirada del producto en el marco de una rehabilitación se ha considerado despreciable ya que la cantidad de energía necesaria para la retirada de una puerta/ventana es inferior al 1% sobre la cantidad total de energía necesaria en el ciclo de vida completo. Por todo ello se ha estimado que el impacto de la etapa C1 Deconstrucción, demolición es despreciable.

### Transporte (C2)

Se ha utilizado como base para el estudio de la etapa de Fin de Vida el escenario descrito para las ventanas de aluminio del Anexo B de la norma UNE-EN 17213:2020.

RESIDUO.....	VERTEDERO.....	TRATAMIENTO.....	Reciclado.....	Recuperación energética
Vidrio.....	70%.....	30%.....	100%.....	0%
Metal.....	5%.....	95%.....	100%.....	0%
Plástico.....	5%.....	95%.....	0%.....	100%

El transporte de los materiales residuales se realiza con un camión 14t-20t y se ha estimado una distancia media desde el punto de demolición hasta el vertedero o la planta de reciclado de 100 km.

### Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3)

Las cargas asignables al sistema estudiado asociadas a la gestión de los residuos con destino a reciclaje son las de recolección, transporte y tratamiento. En este caso, las cargas de recolección son despreciables, las de transporte son las indicadas en el anterior apartado y el tratamiento que sufren estos residuos es un simple triturado, antes de entrar en la etapa de reciclado.

### Eliminación final (C4)

Escenario de gestión en vertedero descrito en el Anexo B de la norma UNE-EN 17213:2020.

## 2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del sistema (D)

En este módulo se contabilizan los beneficios derivados del reciclaje de residuos (impactos netos derivados de los materiales secundarios).

Se han contabilizado las cargas y beneficios ambientales generadas por el reciclado de los residuos producidos

en la etapa de Fin de Vida.

### 3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040 e ISO 14044 y el documento UNE-EN 17213:2020 “Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales”. Este ACV es del tipo “de cuna a puerta con módulos C1 a C4 y módulo D”, es decir, que abarca las etapas de fabricación del producto, fin de vida y cargas y beneficios fuera del sistema generados por el reciclado/recuperación de los residuos.

Se han utilizado datos específicos de las plantas de EXLABESA (Valga, Pontevedra y Rois, La Coruña) correspondientes al año 2022 para inventariar la etapa de fabricación. Para el resto de etapas se han utilizado datos genéricos procedentes en su mayoría de la base de datos Ecoinvent v3.9.1 (2022).

Este estudio ha sido realizado utilizando la herramienta de ACV SimaPro 9.5.0.2. de PRÉ Sustainability, cuyo desarrollo está basado en las normas UNE-EN ISO 14040-14044, y la base de datos Ecoinvent v3.9.1 (2022).

#### 3.1. Unidad Declarada

1 m2 de ventana de 2 hojas de aluminio con rotura de puente térmico (1,23 m x 1,48 m ≤ 2,3 m2)

#### Comentarios adicionales

#### 3.2. Límites del sistema

Tabla 2. Módulos declarados

Fabricación			Construcción		Uso del producto							Fin de vida				Beneficios y cargas ambientales más allá de los límites del sistema
Extracción y procesado de materias primas	Transporte al fabricante	Fabricación	Transporte del producto a la obra	Instalación del producto y construcción	Uso	Mantenimiento	Reparación	Substitución	Rehabilitación	Uso de la energía operacional	Uso del agua operacional	Decostrucción y derribo	Transporte	Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje	Eliminación final	Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

X = Módulo declarado      MND = Módulo no declarado

### 3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Parámetros de impacto ambiental

Parámetro	Unidad	Etapa del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	7,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,06E-01	2,24E-02	8,39E-02	-4,44E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	7,61E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,06E-01	2,21E-02	8,36E-02	-4,32E+00
Cambio climático - biogénico (GWP-biogenic)	kg CO2 eq	2,40E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,05E-04	1,15E-04	2,45E-04	-7,37E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWP-luluc)	kg CO2 eq	1,01E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,11E-05	1,54E-04	1,85E-05	-5,35E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,47E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,41E-09	5,75E-10	2,87E-09	-6,65E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	6,51E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,54E-04	1,14E-04	5,45E-04	-1,00E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,20E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,87E-07	4,95E-07	4,99E-07	-4,23E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,02E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,00E-04	2,04E-05	2,35E-04	-1,55E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq.	1,04E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,08E-03	2,24E-04	2,53E-03	-1,83E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,42E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,18E-03	8,53E-05	9,96E-04	-5,92E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADP-minerals&metals)	kg Sb eq	3,05E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,22E-08	5,54E-08	8,97E-08	-8,44E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,26E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,78E+00	6,45E-01	2,12E+00	-1,67E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,30E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,29E-03	1,40E-02	1,26E-02	-2,76E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	7,61E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,06E-01	2,21E-02	8,36E-02	-4,32E+00

El Indicador incluye todos los gases de efecto invernadero incluidos en el GWP-total, excluida la absorción y las emisiones de dióxido de carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto. Este Indicador es, por tanto, igual al Indicador GWP definido originalmente en EN 15804:2012+A1:2013. Puede obtenerse de los factores de caracterización del IPCC.

A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparación. B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación fina. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MND Módulo no declarado.

**Tabla 4. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida**

Parámetro	Unidad	Etapa del ciclo de vida														Módulo D			
		Fabricación			Construcción			Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4				
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,15E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,62E-02	1,28E-01	4,08E-02	-1,97E+01		
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,15E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,97E+01		
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,35E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,14E+00	6,73E-01	2,26E+00	-1,80E+02		
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,35E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,80E+02		
Uso de materiales secundarios	kg	2,27E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,12E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,49E-04	2,06E-04	2,42E-03	-1,61E-01		
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,45E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,84E-05	1,45E-06	1,04E-05	-1,22E-03		
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,06E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,90E-03	1,51E-03	1,47E+01	-1,75E+00		
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,43E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,48E-07	4,41E-06	4,51E-07	-2,52E-04		
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Materiales para el reciclaje	kg	2,30E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,29E+01	0,00E+00	0,00E+00		
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	5,95E+00	0,00E+00	0,00E+00		
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,56E+01		

A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparación. B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación fina. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MND Módulo no declarado.

**Tabla 5. Kg de carbono biogénico**

Contenido Carbono (biogénico) - embalaje	0,00E+00
Contenido Carbono (biogénico) - producto	0,00E+00

### 3.4. Recomendaciones de esta DAP

La comparación de productos de la construcción se debe hacer aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio, es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comparables, puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes.

La presente declaración representa el comportamiento del producto Ventana de 2 hojas de aluminio con rotura de puente térmico (dimensiones 1,23m x1,48m, ≤ 2,3 m<sup>2</sup>) series ARS-72 Min CE, ARS-72 Min C16, CRS-77, CRS-77 eLite, EXL-55 CE, RS-65CE, RS-65HH, RS-77CE, RS-77HH y S-LIM desarrolladas y producidas por EXLABESA.

### 3.5. Reglas de corte

Se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energía del sistema, quedando fuera, entre otros, las emisiones difusas en fábrica.

### 3.6. Información medioambiental adicional

El producto incluido no libera sustancias peligrosas en el aire interior, suelo y agua durante la fase de uso.

El producto no contiene sustancias incluidas en la Lista candidata de sustancias muy preocupantes sometidas a autorización (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation) de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

### 3.7. Otros datos

Los residuos generados en las fases de instalación, uso y fin de vida están incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de residuos con los códigos LER 17 04 02 Aluminio, 17 04 07 Metales mezclados, 17 02 03 Plástico y 17 02 02 Vidrio.

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS

### 4.1. Transporte de la fábrica a la obra (A4)

No declarado

### 4.2. Procesos de instalación (A5)

No declarado

### 4.3. Vida útil de referencia (B1)

No declarado

### 4.4. Mantenimiento (B2), Reparación (B3), Substitución (B4), o Rehabilitación (B5)

#### Mantenimiento (B2)

No declarado

#### Reparación (B3)

No declarado

#### Substitución (B4)

No declarado

#### Rehabilitación (B5)

No declarado

### 4.6. Uso de energía (B6) y agua (B7) en servicio

No declarado

### 4.7. Fin de vida (C1-C4)

	Proceso		
	Procesos de recogida (especificados por tipos)	Sistemas de recuperación (especificado por tipo)	Eliminación
	kg recogidos con mezcla de residuos construcción	kg	kg para eliminación final
	37.02	22.30	14.72
Supuestos para el desarrollo de escenarios	El transporte de los materiales residuales se realiza con un camión 14t-20t EURO VI y se ha estimado una distancia media desde el punto de demolición hasta el punto de gestión de 100 km.		

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Marcado CE 1035-CPR-ES106805 Productos de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales

La empresa cuenta con las siguientes certificaciones:

- UNE-EN-ISO 45001:2018 (Nº certificado ES112596-C-1)
- UNE-EN-ISO 9001:2015 (Nº certificado ES105487-C-2)
- UNE-EN-ISO 14001:2015 (Nº certificado ES105486-C-2)
- UNE-EN-ISO14064-1:2019 - CO2 verificado - Huella de carbono (Nº certificado ES135498-1)
- Qualicoat Seaside Nº licencia 418
- Qualicoat Qualideco Nº licencia ES-0012
- Qualanod. Nº licencia 1036

## 6. RCP Y VERIFICACIÓN

### Esta declaración se basa en el Documento

UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales Ventanas y puertas

### Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE-EN 17213,



Externa

### Verificador de tercera parte

Ferran Pérez Ibáñez

Acreditado por el administrador del Programa  
DAPcons®



### Fecha de la verificación:

26/08/2024

### Referencias

- Análisis de ciclo de vida de Ventanas, Puertas y Balconeras de aluminio con rotura de puente térmico de EXALBESA. ReMa-INGENIERÍA, S.L. 2024 (No publicado)
- Documentation for Duty Vehicle Processes in GaBi. Report version 1.0. February 2021
- Annex\_C\_Annex C to the PEF-OEF Methods V2.1\_May2020.
- Handbook of Emission Factors for Road Transport (HBEFA) 4.2. 2022.
- Informe Inventarios GEI 1990-2013. Anexo 7. España. 2021.
- PEF-OEF\_EOLDefaultData\_2015-07-30.xlsx. PEF - Default data for End Of Life (EOL). Version 1. 31/07/2015
- Application of Life Cycle Assessment (LCA) methodology for valorization of building demolition materials and products. Balázs, S et al. 2000.
- Environmental benefits of recycling. NSW. June 2010



**EXLABESA**  
ARCHITECTURE

DAPcons®.NTe.199  
Ventana de aluminio con rotura  
de puente térmico (Dimensiones  
1,23m x 1,48m)

### Administrador del programa

Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona  
(Cateb)

Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona [www.apabcn.cat](http://www.apabcn.cat)





En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de la categoría de impacto Global Warming Potential (GWP - kg CO<sub>2</sub>eq) para cada una de las series incluidas en la DAP. En las etapas A1-A3 se presentan por separado las emisiones correspondientes a la UVA y al resto de los componentes de la ventana.

**Tabla 6. Resultados de la categoría de impacto Global Warming Potential**

Global warming potential - GWP - kg CO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup>	A1-A3			C2	C3	C4	MODULO D
	A1-A3	UVA	Resto				
1 m2 Ventana 1,23x1,48	<b>76,43</b>	33,60	43,29	<b>0,41</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>-4,44</b>

Global warming potential - GWP - kg CO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup>	A1-A3			C2	C3	C4	MODULO D
	A1-A3	UVA	Resto				
1 m2 01.A 0 ARS-72 Min CE 1,23x1,48 Anodizado	<b>87,40</b>	39,49	47,91	<b>0,43</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>-4,24</b>
1 m2 01.A 0 ARS-72 Min CE 1,23x1,48 Lacado	<b>86,53</b>	39,49	47,91	<b>0,43</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>-4,24</b>
1 m2 01.B 0 ARS-72 Min C16 1,23x1,48 Anodizado	<b>88,68</b>	39,34	49,34	<b>0,45</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>-3,68</b>
1 m2 01.B 0 ARS-72 Min C16 1,23x1,48 Lacado	<b>87,82</b>	39,34	49,34	<b>0,45</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>-3,68</b>
1 m2 02.A 0 CRS-77 1,23x1,48 Anodizado	<b>66,52</b>	28,32	38,20	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-3,28</b>
1 m2 02.A 0 CRS-77 1,23x1,48 Lacado	<b>65,48</b>	28,32	38,20	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-3,28</b>
1 m2 03.A 0 CRS-77 eLite 1,23x1,48 Anodizado	<b>63,44</b>	31,62	31,82	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,24</b>
1 m2 03.A 0 CRS-77 eLite 1,23x1,48 Lacado	<b>62,60</b>	31,62	31,82	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,24</b>
1 m2 06.A 0 EXL-55 CE 1,23x1,48 Anodizado	<b>68,34</b>	30,73	37,61	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-4,25</b>
1 m2 06.A 0 EXL-55 CE 1,23x1,48 Lacado	<b>67,50</b>	30,73	37,61	<b>0,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-4,25</b>
1 m2 08.A 0 RS-65CE 1,23x1,48 Anodizado	<b>72,11</b>	28,63	43,48	<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-5,84</b>
1 m2 08.A 0 RS-65CE 1,23x1,48 Lacado	<b>71,09</b>	28,63	43,48	<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-5,84</b>
1 m2 08.B 0 RS-65HH 1,23x1,48 Anodizado	<b>72,94</b>	28,63	44,30	<b>0,39</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-5,42</b>
1 m2 08.B 0 RS-65HH 1,23x1,48 Lacado	<b>71,90</b>	28,63	44,30	<b>0,39</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>	<b>-5,42</b>
1 m2 09.A 0 RS-77CE 1,23x1,48 Anodizado	<b>90,91</b>	38,65	52,27	<b>0,49</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>-8,03</b>
1 m2 09.A 0 RS-77CE 1,23x1,48 Lacado	<b>89,88</b>	38,65	52,27	<b>0,49</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>-8,03</b>
1 m2 09.B 0 RS-77HH 1,23x1,48 Anodizado	<b>91,49</b>	38,54	52,95	<b>0,51</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>-7,57</b>
1 m2 09.B 0 RS-77HH 1,23x1,48 Lacado	<b>90,45</b>	38,54	52,95	<b>0,51</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>-7,57</b>
1 m2 10.A 0 S-LIM 1,23x1,48 Anodizado	<b>67,10</b>	32,08	35,02	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>-1,88</b>
1 m2 10.A 0 S-LIM 1,23x1,48 Lacado	<b>66,38</b>	32,08	35,02	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>-1,88</b>



**Tabla 8. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana ARS-72 Min CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,53E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,72E-02	1,32E-01	4,61E-02	-2,00E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,53E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,00E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,53E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,52E+00	6,95E-01	2,54E+00	-2,06E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,53E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,06E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,97E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,43E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,58E-04	2,13E-04	2,72E-03	-1,65E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,14E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,07E-05	1,49E-06	1,17E-05	-1,41E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,14E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,02E-03	1,56E-03	1,65E+01	-1,88E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,64E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,76E-07	4,56E-06	5,08E-07	-2,60E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,53E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,19E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	7,66E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,87E+01

**Tabla 9. Parámetros de impacto ambiental. Ventana ARS-72 Min CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	8,65E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,31E-01	2,32E-02	9,43E-02	-4,24E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	8,63E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,31E-01	2,29E-02	9,40E-02	-4,11E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,60E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,11E-04	1,19E-04	2,78E-04	-8,10E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,03E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,24E-05	1,59E-04	2,05E-05	-5,16E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,22E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,98E-09	5,93E-10	3,23E-09	-7,59E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	8,39E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,94E-04	1,18E-04	6,12E-04	-1,12E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,95E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,22E-07	5,12E-07	5,57E-07	-4,70E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,21E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,12E-04	2,11E-05	2,64E-04	-1,75E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,23E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,21E-03	2,32E-04	2,84E-03	-2,07E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	4,01E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,25E-03	8,81E-05	1,12E-03	-6,75E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	4,97E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,54E-08	5,73E-08	1,01E-07	-9,57E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,40E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,13E+00	6,66E-01	2,38E+00	-1,91E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	5,32E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,73E-03	1,44E-02	1,34E-02	-3,10E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	8,63E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,31E-01	2,29E-02	9,40E-02	-4,11E+00

**Tabla 10. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana ARS-72 Min CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	8,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,72E-02	1,32E-01	4,61E-02	-2,00E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	8,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,00E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,50E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,52E+00	6,95E-01	2,54E+00	-2,06E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,50E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,06E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,97E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,34E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,58E-04	2,13E-04	2,72E-03	-1,65E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,80E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,07E-05	1,49E-06	1,17E-05	-1,41E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,15E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,02E-03	1,56E-03	1,65E+01	-1,88E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,24E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,76E-07	4,56E-06	5,08E-07	-2,60E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,53E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,19E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	7,66E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,87E+01

**Tabla 11. Parámetros de impacto ambiental. Ventana ARS-72 Min C16 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	8,87E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,47E-02	9,43E-02	-3,68E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	8,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,44E-02	9,40E-02	-3,54E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	4,21E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,15E-04	1,27E-04	2,76E-04	-8,18E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,05E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,32E-05	1,70E-04	2,06E-05	-5,16E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	4,09E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,03E-08	6,32E-10	3,23E-09	-7,34E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,98E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,18E-04	1,25E-04	6,12E-04	-1,09E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,21E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,44E-07	5,46E-07	5,59E-07	-4,36E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,14E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,19E-04	2,25E-05	2,64E-04	-1,68E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,10E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,28E-03	2,47E-04	2,84E-03	-1,98E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,70E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,30E-03	9,39E-05	1,12E-03	-6,35E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,28E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,73E-08	6,12E-08	1,01E-07	-9,39E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,45E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,34E+00	7,10E-01	2,38E+00	-1,83E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	5,04E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,00E-03	1,54E-02	1,39E-02	-3,02E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	8,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,44E-02	9,40E-02	-3,54E+00

**Tabla 12. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana ARS-72 Min C16 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,50E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,78E-02	1,41E-01	4,59E-02	-1,98E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,50E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,98E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,55E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,74E+00	7,41E-01	2,54E+00	-1,97E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,55E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,97E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,31E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,33E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,64E-04	2,27E-04	2,72E-03	-1,64E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	1,98E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,22E-05	1,59E-06	1,17E-05	-1,33E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,18E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,09E-03	1,66E-03	1,65E+01	-1,83E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,75E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-07	4,86E-06	5,08E-07	-2,57E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,39E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,44E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	7,51E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,76E+01

**Tabla 13. Parámetros de impacto ambiental. Ventana ARS-72 Min C16 1,23x1,48 -Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	8,78E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,47E-02	9,43E-02	-3,68E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	8,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,44E-02	9,40E-02	-3,54E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	4,31E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,15E-04	1,27E-04	2,76E-04	-8,18E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPLuluc)	kg CO2 eq	9,97E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,32E-05	1,70E-04	2,06E-05	-5,16E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,28E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,03E-08	6,32E-10	3,23E-09	-7,34E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,93E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,18E-04	1,25E-04	6,12E-04	-1,09E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,03E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,44E-07	5,46E-07	5,59E-07	-4,36E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,11E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,19E-04	2,25E-05	2,64E-04	-1,68E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,08E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,28E-03	2,47E-04	2,84E-03	-1,98E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,65E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,30E-03	9,39E-05	1,12E-03	-6,35E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,40E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,73E-08	6,12E-08	1,01E-07	-9,39E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,42E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,34E+00	7,10E-01	2,38E+00	-1,83E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,88E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,00E-03	1,54E-02	1,39E-02	-3,02E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	8,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,46E-01	2,44E-02	9,40E-02	-3,54E+00

**Tabla 14. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana ARS-72 Min C16 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	8,46E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,78E-02	1,41E-01	4,59E-02	-1,98E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	8,46E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,98E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,52E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,74E+00	7,41E-01	2,54E+00	-1,97E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,52E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,97E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,31E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,25E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,64E-04	2,27E-04	2,72E-03	-1,64E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,64E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,22E-05	1,59E-06	1,17E-05	-1,33E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,19E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,09E-03	1,66E-03	1,65E+01	-1,83E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,35E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-07	4,86E-06	5,08E-07	-2,57E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,39E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,44E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	7,51E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,76E+01

**Tabla 15. Parámetros de impacto ambiental. Ventana CRS-77 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,65E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	2,01E-02	6,86E-02	-3,28E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	1,99E-02	6,84E-02	-3,18E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	6,94E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,27E-05	1,04E-04	1,99E-04	-5,84E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	8,17E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,87E-05	1,38E-04	1,54E-05	-3,51E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	4,64E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,34E-09	5,20E-10	2,34E-09	-5,23E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,01E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,80E-04	1,02E-04	4,47E-04	-7,79E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,66E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,20E-07	4,44E-07	4,11E-07	-3,11E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,78E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,77E-04	1,83E-05	1,92E-04	-1,21E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,71E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,84E-03	2,01E-04	2,07E-03	-1,43E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,85E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,05E-03	7,68E-05	8,13E-04	-4,54E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,71E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,63E-08	4,97E-08	7,36E-08	-6,76E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,14E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,12E+00	5,81E-01	1,73E+00	-1,28E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,87E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,46E-03	1,25E-02	1,12E-02	-2,21E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	1,99E-02	6,84E-02	-3,18E+00

**Tabla 16. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana CRS-77 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,43E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,43E-02	1,15E-01	3,31E-02	-1,38E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,43E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,38E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,21E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,44E+00	6,06E-01	1,85E+00	-1,38E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,21E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,38E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,42E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	9,89E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,32E-04	1,85E-04	1,98E-03	-1,15E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,12E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,40E-05	1,32E-06	8,52E-06	-9,44E-04
Residuos no peligrosos eliminados	kg	8,91E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,69E-03	1,35E-03	1,20E+01	-1,31E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,53E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,97E-07	3,95E-06	3,67E-07	-1,79E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,70E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,15E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,85E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,72E+01

**Tabla 17. Parámetros de impacto ambiental. Ventana CRS-77 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,55E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	2,01E-02	6,86E-02	-3,28E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,53E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	1,99E-02	6,84E-02	-3,18E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	8,22E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,27E-05	1,04E-04	1,99E-04	-5,84E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	7,57E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,87E-05	1,38E-04	1,54E-05	-3,51E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,67E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,34E-09	5,20E-10	2,34E-09	-5,23E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	4,96E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,80E-04	1,02E-04	4,47E-04	-7,79E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,43E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,20E-07	4,44E-07	4,11E-07	-3,11E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,47E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,77E-04	1,83E-05	1,92E-04	-1,21E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestria)	mol N eq	8,42E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,84E-03	2,01E-04	2,07E-03	-1,43E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,79E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,05E-03	7,68E-05	8,13E-04	-4,54E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,86E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,63E-08	4,97E-08	7,36E-08	-6,76E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,10E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,12E+00	5,81E-01	1,73E+00	-1,28E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,68E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,46E-03	1,25E-02	1,12E-02	-2,21E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,53E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,60E-01	1,99E-02	6,84E-02	-3,18E+00

**Tabla 18. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana CRS-77 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	6,50E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,43E-02	1,15E-01	3,31E-02	-1,38E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	6,50E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,38E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,18E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,44E+00	6,06E-01	1,85E+00	-1,38E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,18E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,38E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,42E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	8,85E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,32E-04	1,85E-04	1,98E-03	-1,15E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,92E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,40E-05	1,32E-06	8,52E-06	-9,44E-04
Residuos no peligrosos eliminados	kg	9,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,69E-03	1,35E-03	1,20E+01	-1,31E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,06E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,97E-07	3,95E-06	3,67E-07	-1,79E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,70E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,15E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,85E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,72E+01

**Tabla 19. Parámetros de impacto ambiental. Ventana CRS-77 eLite 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,34E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	2,01E-02	7,55E-02	-2,38E-01
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,31E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	1,98E-02	7,53E-02	-1,56E-01
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	2,75E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,35E-05	1,04E-04	2,21E-04	-5,99E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	7,19E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,89E-05	1,38E-04	1,66E-05	-2,20E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	4,27E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,40E-09	5,15E-10	2,58E-09	-5,55E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	4,96E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,85E-04	1,02E-04	4,91E-04	-8,20E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,50E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,24E-07	4,43E-07	4,48E-07	-3,16E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,12E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,78E-04	1,83E-05	2,12E-04	-1,28E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,60E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,86E-03	2,01E-04	2,28E-03	-1,52E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,81E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,05E-03	7,64E-05	8,96E-04	-4,79E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,73E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,67E-08	4,97E-08	8,07E-08	-7,40E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,06E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,16E+00	5,78E-01	1,91E+00	-1,30E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,18E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,51E-03	1,25E-02	1,13E-02	-2,28E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,31E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	1,98E-02	7,53E-02	-1,56E-01

**Tabla 20. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana CRS-77 eLite 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D			
		Fabricación	Construcción		Uso del producto								Fin de vida						
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4				
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,27E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,45E-02	1,15E-01	3,67E-02	-1,08E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,27E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,08E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,13E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,49E+00	6,03E-01	2,03E+00	-1,40E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,13E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,40E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,13E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	8,22E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,33E-04	1,85E-04	2,18E-03	-9,31E-02
Residuos peligrosos eliminados	kg	1,82E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,43E-05	1,30E-06	9,38E-06	-1,03E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	9,42E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,70E-03	1,35E-03	1,32E+01	-1,19E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,36E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,01E-07	3,95E-06	4,06E-07	-1,50E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,31E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,01E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,48E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,43E+01

**Tabla 21. Parámetros de impacto ambiental. Ventana CRS-77 eLite 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,26E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	2,01E-02	7,55E-02	-2,38E-01
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,23E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	1,98E-02	7,53E-02	-1,56E-01
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	2,86E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,35E-05	1,04E-04	2,21E-04	-5,99E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	6,71E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,89E-05	1,38E-04	1,66E-05	-2,20E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,49E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,40E-09	5,15E-10	2,58E-09	-5,55E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	4,92E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,85E-04	1,02E-04	4,91E-04	-8,20E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,32E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,24E-07	4,43E-07	4,48E-07	-3,16E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	7,87E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,78E-04	1,83E-05	2,12E-04	-1,28E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,36E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,86E-03	2,01E-04	2,28E-03	-1,52E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,76E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,05E-03	7,64E-05	8,96E-04	-4,79E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,85E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,67E-08	4,97E-08	8,07E-08	-7,40E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,03E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,16E+00	5,78E-01	1,91E+00	-1,30E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,03E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,51E-03	1,25E-02	1,13E-02	-2,28E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,23E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,63E-01	1,98E-02	7,53E-02	-1,56E-01

**Tabla 22. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana CRS-77 eLite 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	6,49E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,45E-02	1,15E-01	3,67E-02	-1,08E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	6,49E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,08E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,10E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,49E+00	6,03E-01	2,03E+00	-1,40E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,10E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,40E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,13E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	7,39E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,33E-04	1,85E-04	2,18E-03	-9,31E-02
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,45E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,43E-05	1,30E-06	9,38E-06	-1,03E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	9,49E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,70E-03	1,35E-03	1,32E+01	-1,19E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	1,98E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,01E-07	3,95E-06	4,06E-07	-1,50E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,31E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,01E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,48E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,43E+01

**Tabla 23. Parámetros de impacto ambiental. Ventana EXL-55 CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,83E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	2,01E-02	7,37E-02	-4,25E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	1,98E-02	7,35E-02	-4,16E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	9,58E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,19E-05	1,04E-04	2,16E-04	-5,99E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	8,63E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,85E-05	1,38E-04	1,62E-05	-3,38E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,43E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,26E-09	5,14E-10	2,52E-09	-5,84E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	7,46E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,74E-04	1,02E-04	4,79E-04	-8,68E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,59E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,15E-07	4,43E-07	4,38E-07	-3,70E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	9,79E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,75E-04	1,82E-05	2,07E-04	-1,38E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,04E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,83E-03	2,01E-04	2,22E-03	-1,62E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,37E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,04E-03	7,63E-05	8,75E-04	-5,33E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,07E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,59E-08	4,97E-08	7,89E-08	-7,39E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,14E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,07E+00	5,77E-01	1,86E+00	-1,46E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,14E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,40E-03	1,25E-02	1,11E-02	-2,44E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,82E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	1,98E-02	7,35E-02	-4,16E+00

**Tabla 24. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana EXL-55 CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,39E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,42E-02	1,15E-01	3,59E-02	-1,40E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,39E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,40E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,22E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,39E+00	6,02E-01	1,98E+00	-1,57E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,22E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,57E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,92E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,08E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,31E-04	1,85E-04	2,13E-03	-1,18E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	1,99E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,37E-05	1,29E-06	9,16E-06	-1,12E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,07E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,67E-03	1,35E-03	1,29E+01	-1,41E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,36E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,94E-07	3,95E-06	3,97E-07	-1,85E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	1,63E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	2,88E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	5,25E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,02E+01

**Tabla 25. Parámetros de impacto ambiental. Ventana EXL-55 CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,75E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	2,01E-02	7,37E-02	-4,25E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	1,98E-02	7,35E-02	-4,16E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,06E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,19E-05	1,04E-04	2,16E-04	-5,99E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	8,15E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,85E-05	1,38E-04	1,62E-05	-3,38E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	2,64E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,26E-09	5,14E-10	2,52E-09	-5,84E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	7,42E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,74E-04	1,02E-04	4,79E-04	-8,68E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,41E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,15E-07	4,43E-07	4,38E-07	-3,70E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	9,54E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,75E-04	1,82E-05	2,07E-04	-1,38E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestria)	mol N eq	1,02E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,83E-03	2,01E-04	2,22E-03	-1,62E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,32E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,04E-03	7,63E-05	8,75E-04	-5,33E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,19E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,59E-08	4,97E-08	7,89E-08	-7,39E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,11E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,07E+00	5,77E-01	1,86E+00	-1,46E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,99E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,40E-03	1,25E-02	1,11E-02	-2,44E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,57E-01	1,98E-02	7,35E-02	-4,16E+00

**Tabla 26. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana EXL-55 CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	7,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,42E-02	1,15E-01	3,59E-02	-1,40E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	7,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,40E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,19E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,39E+00	6,02E-01	1,98E+00	-1,57E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,19E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,57E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,92E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	9,92E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,31E-04	1,85E-04	2,13E-03	-1,18E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,63E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,37E-05	1,29E-06	9,16E-06	-1,12E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,08E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,67E-03	1,35E-03	1,29E+01	-1,41E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	1,98E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,94E-07	3,95E-06	3,97E-07	-1,85E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	1,63E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	2,88E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	5,25E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,02E+01

**Tabla 27. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-65CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	7,21E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,16E-02	6,97E-02	-5,84E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	7,19E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,14E-02	6,95E-02	-5,69E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,10E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,56E-05	1,12E-04	2,01E-04	-6,69E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,28E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,93E-05	1,48E-04	1,57E-05	-8,07E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,72E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,59E-09	5,56E-10	2,38E-09	-5,98E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	7,56E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,98E-04	1,10E-04	4,54E-04	-9,31E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,76E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,36E-07	4,78E-07	4,18E-07	-4,56E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,01E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,82E-04	1,97E-05	1,95E-04	-1,42E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,06E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,90E-03	2,16E-04	2,10E-03	-1,66E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,49E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,08E-03	8,24E-05	8,26E-04	-5,64E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,01E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,77E-08	5,35E-08	7,49E-08	-7,11E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,22E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,28E+00	6,23E-01	1,76E+00	-1,64E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,35E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,66E-03	1,35E-02	1,15E-02	-2,37E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	7,19E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,14E-02	6,95E-02	-5,69E+00

**Tabla 28. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-65CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,65E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,48E-02	1,23E-01	3,36E-02	-2,58E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,65E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,58E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,31E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,61E+00	6,50E-01	1,87E+00	-1,76E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,31E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,76E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,37E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,19E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,36E-04	1,99E-04	2,01E-03	-1,99E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,30E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-05	1,40E-06	8,66E-06	-1,11E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,13E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,74E-03	1,46E-03	1,22E+01	-1,91E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,76E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,10E-07	4,25E-06	3,73E-07	-3,13E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	1,71E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,28E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,99E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,82E+01

**Tabla 29. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-65CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	7,11E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,16E-02	6,97E-02	-5,84E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	7,08E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,14E-02	6,95E-02	-5,69E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,23E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,56E-05	1,12E-04	2,01E-04	-6,69E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,23E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,93E-05	1,48E-04	1,57E-05	-8,07E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	2,76E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,59E-09	5,56E-10	2,38E-09	-5,98E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	7,51E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,98E-04	1,10E-04	4,54E-04	-9,31E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,55E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,36E-07	4,78E-07	4,18E-07	-4,56E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	9,76E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,82E-04	1,97E-05	1,95E-04	-1,42E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,03E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,90E-03	2,16E-04	2,10E-03	-1,66E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,43E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,08E-03	8,24E-05	8,26E-04	-5,64E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,16E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,77E-08	5,35E-08	7,49E-08	-7,11E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,19E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,28E+00	6,23E-01	1,76E+00	-1,64E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,16E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,66E-03	1,35E-02	1,15E-02	-2,37E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	7,08E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,71E-01	2,14E-02	6,95E-02	-5,69E+00

**Tabla 30. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-65CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	8,84E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,48E-02	1,23E-01	3,36E-02	-2,58E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	8,84E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,58E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,27E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,61E+00	6,50E-01	1,87E+00	-1,76E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,27E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,76E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,37E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,09E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,36E-04	1,99E-04	2,01E-03	-1,99E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	3,08E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-05	1,40E-06	8,66E-06	-1,11E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,13E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,74E-03	1,46E-03	1,22E+01	-1,91E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,29E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,10E-07	4,25E-06	3,73E-07	-3,13E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	1,71E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,28E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,99E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,82E+01

**Tabla 31. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-65HH 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	7,29E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,32E-02	6,96E-02	-5,42E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	7,25E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,29E-02	6,94E-02	-5,27E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	3,43E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,92E-05	1,19E-04	2,00E-04	-6,83E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,25E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,00E-05	1,59E-04	1,59E-05	-7,91E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,80E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,92E-09	5,94E-10	2,38E-09	-5,82E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,29E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,20E-04	1,18E-04	4,54E-04	-9,07E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,91E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,56E-07	5,12E-07	4,20E-07	-4,25E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	9,11E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,89E-04	2,11E-05	1,95E-04	-1,37E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	9,21E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,97E-03	2,32E-04	2,10E-03	-1,60E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,14E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,12E-03	8,82E-05	8,25E-04	-5,33E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,74E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,95E-08	5,73E-08	7,50E-08	-7,07E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,24E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,48E+00	6,67E-01	1,76E+00	-1,57E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,97E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,91E-03	1,44E-02	1,19E-02	-2,35E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	7,25E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,29E-02	6,94E-02	-5,27E+00

**Tabla 32. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-65HH 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,61E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,53E-02	1,32E-01	3,35E-02	-2,53E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,61E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,53E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,33E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,82E+00	6,96E-01	1,87E+00	-1,69E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,33E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,69E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,71E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,11E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,41E-04	2,13E-04	2,01E-03	-1,96E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,19E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,64E-05	1,50E-06	8,66E-06	-1,04E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,06E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,80E-03	1,56E-03	1,22E+01	-1,87E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,89E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,25E-07	4,56E-06	3,72E-07	-3,07E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,16E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,52E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,85E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,72E+01

**Tabla 33. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-65HH 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	7,19E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,32E-02	6,96E-02	-5,42E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	7,14E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,29E-02	6,94E-02	-5,27E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	3,56E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,92E-05	1,19E-04	2,00E-04	-6,83E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,19E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,00E-05	1,59E-04	1,59E-05	-7,91E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	2,84E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,92E-09	5,94E-10	2,38E-09	-5,82E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,24E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,20E-04	1,18E-04	4,54E-04	-9,07E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,69E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,56E-07	5,12E-07	4,20E-07	-4,25E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,80E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,89E-04	2,11E-05	1,95E-04	-1,37E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,92E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,97E-03	2,32E-04	2,10E-03	-1,60E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,08E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,12E-03	8,82E-05	8,25E-04	-5,33E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,88E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,95E-08	5,73E-08	7,50E-08	-7,07E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,20E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,48E+00	6,67E-01	1,76E+00	-1,57E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,78E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,91E-03	1,44E-02	1,19E-02	-2,35E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	7,14E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,85E-01	2,29E-02	6,94E-02	-5,27E+00

**Tabla 34. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-65HH 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	8,30E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,53E-02	1,32E-01	3,35E-02	-2,53E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	8,30E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,53E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,29E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,82E+00	6,96E-01	1,87E+00	-1,69E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,29E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,69E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,71E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,01E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,41E-04	2,13E-04	2,01E-03	-1,96E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,98E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,64E-05	1,50E-06	8,66E-06	-1,04E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,06E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,80E-03	1,56E-03	1,22E+01	-1,87E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,41E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,25E-07	4,56E-06	3,72E-07	-3,07E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,16E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,52E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,85E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,72E+01

**Tabla 35. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-77CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	9,09E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,93E-01	2,63E-02	1,08E-01	-8,03E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	9,05E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,84E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	2,25E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,27E-04	1,35E-04	3,20E-04	-9,94E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,38E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,56E-05	1,80E-04	2,35E-05	-8,43E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,17E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,14E-08	6,73E-10	3,72E-09	-8,82E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	8,93E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,93E-04	1,33E-04	7,04E-04	-1,35E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	4,28E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,11E-07	5,80E-07	6,41E-07	-5,90E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,29E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,42E-04	2,39E-05	3,04E-04	-2,09E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,33E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,52E-03	2,62E-04	3,27E-03	-2,45E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	4,28E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,43E-03	9,99E-05	1,29E-03	-7,99E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,08E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,33E-08	6,50E-08	1,16E-07	-1,11E-04
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,49E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,01E+00	7,55E-01	2,74E+00	-2,25E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	5,28E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,84E-03	1,64E-02	1,54E-02	-3,71E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	9,05E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,84E+00

**Tabla 36. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-77CE 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,77E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,96E-02	1,50E-01	5,30E-02	-2,95E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,77E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,95E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,59E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,45E+00	7,88E-01	2,92E+00	-2,42E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,59E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,42E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,38E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,43E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,81E-04	2,41E-04	3,13E-03	-2,38E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,49E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,66E-05	1,70E-06	1,35E-05	-1,61E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,16E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,31E-03	1,77E-03	1,90E+01	-2,49E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,98E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,44E-07	5,17E-06	5,85E-07	-3,70E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,47E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,80E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,96E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,33E+01

**Tabla 37. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-77CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	8,99E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,93E-01	2,63E-02	1,08E-01	-8,03E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	8,95E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,84E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	2,38E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,27E-04	1,35E-04	3,20E-04	-9,94E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,32E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,56E-05	1,80E-04	2,35E-05	-8,43E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	2,21E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,14E-08	6,73E-10	3,72E-09	-8,82E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	8,88E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,93E-04	1,33E-04	7,04E-04	-1,35E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	4,06E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,11E-07	5,80E-07	6,41E-07	-5,90E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,26E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,42E-04	2,39E-05	3,04E-04	-2,09E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,30E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,52E-03	2,62E-04	3,27E-03	-2,45E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	4,22E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,43E-03	9,99E-05	1,29E-03	-7,99E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	5,23E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,33E-08	6,50E-08	1,16E-07	-1,11E-04
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,45E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,01E+00	7,55E-01	2,74E+00	-2,25E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	5,09E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,84E-03	1,64E-02	1,54E-02	-3,71E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	8,95E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,92E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,84E+00

**Tabla 38. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-77CE 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,00E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,96E-02	1,50E-01	5,30E-02	-2,95E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,00E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,95E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,55E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,45E+00	7,88E-01	2,92E+00	-2,42E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,55E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,42E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,38E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,33E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,81E-04	2,41E-04	3,13E-03	-2,38E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	3,27E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,66E-05	1,70E-06	1,35E-05	-1,61E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,17E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,31E-03	1,77E-03	1,90E+01	-2,49E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,51E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,44E-07	5,17E-06	5,85E-07	-3,70E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,47E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	3,80E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,96E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,33E+01

**Tabla 39. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-77HH 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	9,15E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,63E-02	1,08E-01	-7,57E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	9,09E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,39E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	4,65E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,30E-04	1,35E-04	3,18E-04	-1,01E-01
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPLuluc)	kg CO2 eq	1,34E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,63E-05	1,80E-04	2,36E-05	-8,26E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,25E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,17E-08	6,79E-10	3,71E-09	-8,65E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	6,54E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,16E-04	1,34E-04	7,04E-04	-1,32E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,37E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,31E-07	5,80E-07	6,42E-07	-5,58E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,19E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,49E-04	2,39E-05	3,04E-04	-2,04E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,18E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,59E-03	2,63E-04	3,27E-03	-2,39E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,90E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,47E-03	1,00E-04	1,29E-03	-7,66E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,64E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,51E-08	6,50E-08	1,16E-07	-1,11E-04
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,50E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,20E+00	7,59E-01	2,74E+00	-2,17E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,86E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,09E-03	1,64E-02	1,58E-02	-3,69E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	9,09E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,39E+00

**Tabla 40. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-77HH 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,73E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,02E-02	1,50E-01	5,29E-02	-2,90E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,73E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,90E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,61E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,66E+00	7,92E-01	2,92E+00	-2,34E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,61E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,34E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,71E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,34E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,86E-04	2,41E-04	3,13E-03	-2,35E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,35E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,79E-05	1,72E-06	1,35E-05	-1,53E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,11E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,37E-03	1,77E-03	1,90E+01	-2,45E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	3,09E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,59E-07	5,17E-06	5,84E-07	-3,64E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,48E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,04E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,82E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,23E+01

**Tabla 41. Parámetros de impacto ambiental. Ventana RS-77HH 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	9,05E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,63E-02	1,08E-01	-7,57E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	8,98E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,39E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	4,78E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,30E-04	1,35E-04	3,18E-04	-1,01E-01
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	1,28E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,63E-05	1,80E-04	2,36E-05	-8,26E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	2,28E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,17E-08	6,79E-10	3,71E-09	-8,65E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	6,49E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,16E-04	1,34E-04	7,04E-04	-1,32E-01
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	3,15E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,31E-07	5,80E-07	6,42E-07	-5,58E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	1,16E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,49E-04	2,39E-05	3,04E-04	-2,04E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	1,15E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,59E-03	2,63E-04	3,27E-03	-2,39E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	3,84E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,47E-03	1,00E-04	1,29E-03	-7,66E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,79E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,51E-08	6,50E-08	1,16E-07	-1,11E-04
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,47E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,20E+00	7,59E-01	2,74E+00	-2,17E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	4,67E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,09E-03	1,64E-02	1,58E-02	-3,69E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	8,98E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,06E-01	2,60E-02	1,08E-01	-7,39E+00

**Tabla 42. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana RS-77HH 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	9,47E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,02E-02	1,50E-01	5,29E-02	-2,90E+01
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	9,47E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,90E+01
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,57E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	7,66E+00	7,92E-01	2,92E+00	-2,34E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,57E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,34E+02
Uso de materiales secundarios	kg	2,71E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	1,24E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,86E-04	2,41E-04	3,13E-03	-2,35E-01
Residuos peligrosos eliminados	kg	3,14E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,79E-05	1,72E-06	1,35E-05	-1,53E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	1,12E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	2,37E-03	1,77E-03	1,90E+01	-2,45E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,62E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,59E-07	5,17E-06	5,84E-07	-3,64E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,48E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	4,04E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,82E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,23E+01

**Tabla 43. Parámetros de impacto ambiental. Ventana S-LIM 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,71E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,86E-02	7,64E-02	-1,88E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,68E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,83E-02	7,61E-02	-1,81E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,90E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,04E-05	9,56E-05	2,25E-04	-6,01E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	6,15E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,82E-05	1,27E-04	1,66E-05	-1,46E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	4,65E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,12E-09	4,77E-10	2,62E-09	-5,69E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,13E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,65E-04	9,42E-05	4,96E-04	-8,17E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,62E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,07E-07	4,09E-07	4,52E-07	-2,96E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,98E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,72E-04	1,69E-05	2,14E-04	-1,30E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,91E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,80E-03	1,85E-04	2,30E-03	-1,54E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,86E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,02E-03	7,07E-05	9,07E-04	-4,82E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,73E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,51E-08	4,59E-08	8,15E-08	-7,51E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,09E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,99E+00	5,34E-01	1,93E+00	-1,33E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,29E-03	1,16E-02	1,09E-02	-2,40E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,68E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,83E-02	7,61E-02	-1,81E+00

**Tabla 44. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana S-LIM 1,23x1,48 - Anodizado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,13E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,40E-02	1,06E-01	3,73E-02	-9,01E+00
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	1,13E+02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-9,01E+00
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,17E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,30E+00	5,57E-01	2,06E+00	-1,44E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,17E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,44E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	9,29E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,29E-04	1,70E-04	2,21E-03	-8,37E-02
Residuos peligrosos eliminados	kg	1,63E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,32E-05	1,20E-06	9,48E-06	-1,05E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	8,55E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,64E-03	1,25E-03	1,34E+01	-1,16E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	2,06E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,87E-07	3,65E-06	4,12E-07	-1,31E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,63E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	2,61E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,15E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,71E+01

**Tabla 45. Parámetros de impacto ambiental. Ventana S-LIM 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación		Construcción		Uso del producto							Fin de vida				
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Cambio climático - total (GWP-total)	kg CO2 eq	6,64E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,86E-02	7,64E-02	-1,88E+00
Cambio climático - fósil (GWP-fossil)	kg CO2 eq	6,61E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,83E-02	7,61E-02	-1,81E+00
Cambio climático - biogénico (GWPbiogenic)	kg CO2 eq	1,99E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	9,04E-05	9,56E-05	2,25E-04	-6,01E-02
Cambio climático - uso del suelo y cambios del uso del suelo (GWPluluc)	kg CO2 eq	5,74E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,82E-05	1,27E-04	1,66E-05	-1,46E-02
Agotamiento de la capa de ozono (ODP)	kg CFC 11 eq	3,97E-06	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	8,12E-09	4,77E-10	2,62E-09	-5,69E-07
Acidificación (AP)	mol H+ eq	5,10E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,65E-04	9,42E-05	4,96E-04	-8,17E-02
Eutrofización del agua dulce (EP-freshwater)	kg P eq	2,46E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,07E-07	4,09E-07	4,52E-07	-2,96E-04
Eutrofización del agua marina (EP-marine)	kg N eq.	8,77E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,72E-04	1,69E-05	2,14E-04	-1,30E-02
Eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq	8,70E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,80E-03	1,85E-04	2,30E-03	-1,54E-01
Formación ozono fotoquímico (POCP)	kg NMVOC eq	2,82E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,02E-03	7,07E-05	9,07E-04	-4,82E-02
Agotamiento de los recursos abióticos - minerales y metales (ADPminerals& metals)	kg Sb eq	1,83E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,51E-08	4,59E-08	8,15E-08	-7,51E-05
Agotamiento de recursos abióticos - combustibles fósiles (ADP-fossil)	MJ, valor calorífico neto	1,07E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	4,99E+00	5,34E-01	1,93E+00	-1,33E+02
Consumo de agua (WDP)	m3 mundial eq. privada	3,60E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	6,29E-03	1,16E-02	1,09E-02	-2,40E+00
Potencial de Calentamiento Global (GHG)	kg CO2 eq	6,61E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,51E-01	1,83E-02	7,61E-02	-1,81E+00

**Tabla 46. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida. Ventana S-LIM 1,23x1,48 - Lacado.**

Parámetro	Unidad	Etapas del ciclo de vida														Módulo D	
		Fabricación	Construcción		Uso del producto							Fin de vida					
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4		
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	5,91E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,40E-02	1,06E-01	3,73E-02	-9,01E+00
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ, Valor calorífico neto	5,91E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-9,01E+00
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	1,14E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	5,30E+00	5,57E-01	2,06E+00	-1,44E+02
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ, valor calorífico neto	1,14E+03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,44E+02
Uso de materiales secundarios	kg	1,73E+01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ, valor calorífico neto	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Uso neto de recursos de agua dulce	m3	8,57E-01	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,29E-04	1,70E-04	2,21E-03	-8,37E-02
Residuos peligrosos eliminados	kg	2,18E-02	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,32E-05	1,20E-06	9,48E-06	-1,05E-03
Residuos no peligrosos eliminados	kg	8,61E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	1,64E-03	1,25E-03	1,34E+01	-1,16E+00
Residuos radiactivos eliminados	kg	1,73E-03	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	3,87E-07	3,65E-06	4,12E-07	-1,31E-04
Componentes para su reutilización	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para el reciclaje	kg	2,63E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	2,61E+01	0,00E+00	0,00E+00
Materiales para la valorización energética (recuperación de energía)	kg	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	6,15E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energía exportada	MJ por vector energético	0,00E+00	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,71E+01